

Disperzné lepidlo na drevo interiérové

Titebond Quick & Thick lepidlo pre rôzne povrchy je najsilnejším, najrýchlejšie schnúcim disperzným lepidlom vhodným na porézne a semi-porézne materiály. Lepidlo je ideálne pre drevo, keramiku, kameň, sklo, textil, kožu a väčšinu ďalších remeselných materiálov.

Titebond Quick & Thick lepidlo na rôzne povrchy ponúka silnú príľnavosť a rýchle schnutie, zároveň umožňuje zrovnanie spracovávaných kusov. Tiež ponúka spoj silnejší než drevo, priehľadné schnutie a nie je ovplyvnené povrchovými úpravami.

Vlastnosti produktu

2X Rýchlejšie - 3x silnejšie ako tradičné PVA lepidlá
 Priehľadné schnutie - možnosť prelakovať
 Vhodné do dielne, domov alebo na remeselné produkty
 Vyplní malé praskliny a medzery
 Povrchová úprava neovplyvní lepidlo
 Vynikajúca brúsiteľnosť na dreve
 Vhodné pro interiérové projekty
 Možnosť vyčistiť vodou a nie je toxické
 Nehorľavé - bez nepríjemného pachu
 V súlade s ASTM D4236



Fyzikálne vlastnosti

Typ Tixotropní polyvinylacetát	Obsah VOC 2,4 g/l (Obsah prchavých organických látok)
Skupenstvo Vysoko viskózná kvapalina	Hmotnosť/galon 4,08 kg (cca 1,08 kg/1 l)
Farba Biela	Teplotná trieda* Približne 10°C.
Zaschnuté lepidlo Priehľadné	Bod vzplanutia > 93,3°C.
Sušina 60%	Zamrazenie/rozmrázanie Stabilné na dve zamrznutia
Viskozita (dynamická) 36.500 mPa/s	pH 4,8
Trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, v dobre uzavretých nádobách do 24°C.	

*Teplotná trieda indikuje minimálnu doporučenú teplotu, pri ktorej môžu lepidlo, vzduch a materiály byť v priebehu použitia tak, aby bola zaistená dobrá väzba.

Aplikačné pokyny

Teplota pre použitie nad 10°C.

Otvorená montážna doba 3-5 minút (21 °C./ 50% relatívna vlhkosť).

Celkový montážny čas 10-15 minút (21 °C./ 50% relatívna vlhkosť).

Spotreba približne 1 l na 6 m² v jednej vrstve.

Povinný upínací tlak dostatočný pro tesný kontakt oboch dosadacích plôch (všeobecne, 0,7-1,1 MPa (100-150 psi) pre ihličnany, 0,85-1,2 MPa (125-175 psi), pre stredne tvrdé drevo a 1,2-1,75 MPa (175-250 psi) pre tvrdé drevo).

Spôsob aplikácie plastové dózy s aplikačnou špičkou pre jemné nanášanie, lepidlo môže byť tiež nanášané valčekom alebo štetcom.

Čistenie otrite vlhkou handričkou kým je lepidlo vlhké, prípadne zoškrabnite a šmirgľovým papierom zbrúste zaschnutý prebytok.

Obmedzenia

Lepidlo není určeno pro venkovní použití nebo do míst, kde je vysoká vlhkosť prostředí. Není určeno pro nosné spoje.

Nepoužívejte, pokud je teplota lepidla nebo materiálu nižší než 10°C.

Při nižších teplotách může dojít k zahuštění lepidla. Mícháním obnovíte jeho původní podobu. Vzhledem k rozdílu povrchů různých typů dřev je dobré provést test přílnavosti materiálů, které budete lepit. Přečtěte si bezpečnostní listy.

Nevystavujte lepidlo mrazu.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

UPOZORNENIE

Varovanie nie je potrebné. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

informácie o baleniach

Oj. kód	Balenie	Váha	EAN
123-2403	237ml	0,280 kg	037083024036

Dôležité upozornenie: Naše odporúčania, týkajúce sa použitia produktu sú založené na spoľahlivých testoch. Vzhľadom k tomu, že použitie produktu leží mimo kontrolu výrobcu, nie je poskytovaná žiadna záruka či garancia na použitie, účinky alebo manipuláciu vykonávanú na základe pokynov. Výrobca preto vyslovene odmietazodpovednosť. Mimo to, informácie obsiahnuté v tomto dokumente, nie je možné vykladať si ako odporúčania k používaniu akéhokoľvek produktu v rozpore s platnými právnymi predpismi a/alebo patentami týkajúcich sa akéhokoľvek materiálu alebo použitia.

Výrobca:

Franklin International Inc
 2020 Bruck Street
 Columbus, Ohio USA 43207
 Telefon (800) 877-4583, www.titebond.com



Distribútor:

IGM nástroje a stroje s.r.o.
 TUCHOMĚŘICE, PRAHA - ZÁPAD
 V Kněživce 201, 252 67 Tuchoměřice
 Tel: 220 950 910; www.igm.sk